

كيوبي ماكس (QP.MAX)

مقدمة عامة :

عازل مائي يتكون من مركبين: ريزن سائل "Copolymer of vinyl acetate and ethylene" وبودرة ذات اساس إسمنتي, حيث يتم خلطهم معا لتشكيل خليط مرن يشكل طبقة عازلة تمنع تسرب الماء عند اصعب الظروف. يستخدم للأسطح القديمة و الجديدة الداخلية و الخارجية. هذا المنتج يحقق المواصفة الأوروبية EN 14891.

مميزات خاصة :

- خليط مرن يتشكل عند درجات حرارة منخفضة تصل الى صفر مئوي.
- قوة التصاق عالية تزيد عن 1 نيوتن / مم².
- مقاوم للتشققات .
- يتحمل ضغط ايجابي (مواجهة الماء من الامام) لغاية 7 بار
- يتحمل ضغط سلبي (مواجهة الماء من الخلف) لغاية 2.5 بار.
- سهل التطبيق باستخدام الرول.
- سريع الجفاف.
- مسامية عالية تسمح لطبقة العزل بالتنفس عند التطبيق, و بالتالي السماح للغازات والأبخرة بالخروج من الطبقة.

مواصفات الاستعمال:- تحضير السطوح :-

- السطح يجب أن يكون جاف.
- تنظيف السطوح من الأجسام العالقة والقابلة للخلع.

خطوات الاستعمال:

- خلط سائل كيوبي ماكس مع بودرة كيوي بي ماكس جيذا بواسطة درل كهربائي والتأكد من خلوها من العوالق.
- طلاء طبقتين من كيوي بي ماكس باستخدام الرول سماكة كل طبقة 2 مم وجفاف كل طبقة 24 ساعة.

نسب الخلط:

- 5 كغم سائل مع 15 كغم بودرة.
- 10 كغم سائل مع 20 كغم بودرة.

ملاحظة:

- ينصح بأن لا تقل سماكة الطبقة الواحدة عن 2 مم.
- يجب استخدام الخليط كاملاً بنفس اليوم.
- ينصح بعدم الاستعمال عند تدني درجة الحرارة دون 5 °م.

التعبئة والتخزين :

- 15 او 20 كغم في أكياس ورقية من كيوي ماكس " بودرة " , 5 كغم في عبوات بلاستيكية من كيوي ماكس " سائل "
- يجب ان تبقى محكمة الإغلاق في ظروف جافة لمدة لا تزيد عن 12 شهراً من تاريخ الإنتاج المبين على العبوة تحفظ بعيداً عن الحرارة المباشرة ودرجات البرودة الشديدة .

المواصفات الفنية :

الحالة الفيزيائية	مركبين بودرة و سائل.
الرابط	Copolymer of vinyl acetate and ethylene.
المالى	إسمنت و موالى جيدة التدرج
الكثافة	1.7
التغطية	3 كغم / م ² بسماكة 2 ملم. ملاحظة: (تتغير نسبة الإستهلاك حسب حالة السطح وسماكة الطبقة).

فحوصات المواصفة الأوروبية EN 14891

المواصفة				
الحد الأعلى والأدنى للمواصفة	قوة اللصق بعد التعرض للحرارة	قوة اللصق بعد غمر المياه	قوة اللصق بعد الظروف الجافة	عدم نفاذية الماء تصل إلى 1 بار
QP.MAX	< 0.5 ن/مم ²	< 0.5 ن/مم ²	< 0.5 ن/مم ²	لحد 5 بار