كيوبي كرفت

مقدمة عامة :

بودرة جبصية مالئة copolymer powder of vinyl acetate and ethylene تستخدم لطلس و تعبئة الفواصل في ألواح الجيبسوم بورد الداخلية.

هذا المنتج يجتاز المواصفة الاوروربية EN 998-1/IN, EN 998-1/INS, EN 998-1/INR, EN 998-1/INSR

مميزات خاصة :

١. خواص مرنة .
٢. خواص مالئة .
٣. يتمتع بقوة التصاق وتداخل عالية .
٤. صديق للبيئة ، غير سام وغير قابل للاشتعال .

مواصفات الاستعمال:

١- تحضير السطوح :

١. يجب حف السطوح حفا جيدا لإزالة الاجسام العالقة والغبار .
٢. يجب ان تكون السطوح جافة قبل الاستخدام .

٢- الخلط :

١. وضع ماء نظيف في وعاء نظيف نسبياً .
٢. إضافة كيوبي كرافت الى الماء بنسبة ٣-٤ كغم بودرة الى ١ لتر ماء .
٣. قم بتحريك الخليط يدوياً مدة ٣٠ ثانية خلطاً جيداً .
٤. الخلط بخلاط كهربائي(درل)خلطاً جيداً لمدة دقيقة متواصلة .

٣- خطوات الاستعمال:

١. تركيب طبقة من كيوبي كرافت في الفاصل بواسطة مشحاف وتترك لتجف
٢. يتم وضع طبقة من فايبر جلاس فوق طبقة كيوبي كرافت الجافة .
٣. يتم وضع طبقة اخرى من كيوبي كرافت لتعبئة الفاصل تماما .
٤. حف الزوائد فوق السطح حفا جيدا .
٥. طلاء طبقة املشن اساس .
٦. تطبيق وجهين من معجونة كيوبي سلكي كوت .
٧. طلاء وجهين املشن للتشطيب .

ملاحظة:

- لا تخلط مع الاسمنت .
- لا تقم بالتطبيق عند تدني درجة الحرارة دون ٧° م .
- يجب استخدام الخليط خلال نصف ساعة بعد الخلط .

التعبئة والتخزين :

- ٢٠ كغم في اكياس ورقيه .
- يجب أن تحفظ بعيدا عن الحرارة المباشرة أو البرودة الشديدة ، محكمة الإغلاق ، في ظروف جافة لمدة لا تزيد عن ١٢ شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة

المواصفات الفنية :

اللون	ابيض
الحالة الفيزيائية	بودرة.
الرابط	Copolymer powder of vinyl acetate and ethylene.
المالئ	لطلس وتعبئة الفواصل في الواح الجيبسوم بورد الداخلية
الكثافة	١.٥
نسبة الماء	٣ كغم بودرة الى ١ لتر ماء.
نسبة الإستهلاك	١ كغم / م ² بسماكة ٣ ملم ملاحظة:(تتغير نسبة الإستهلاك وتعبء حسب حالة السطح وسماكة الطبقة).
سماكة الطبقة	٣-٥ ملم.
السلامة	غير سام وغير قابل للاشتعال.

فحوصات المواصفة الأوروبية EN 998-1/IN ,EN 998-1/INS, EN998-1/INR, EN998-1/INSR.

المواصفة			
الحد الأدنى والأعلى للمواصفة	قوة الضغط العامودي	قوة الالتصاق	امتصاص الماء
	≤ ٠.٤ نيوتن/ملم٢	≤ ٠.٣ نيوتن/ملم٢	≥ ٠.٤كغم/م٢
كيوبي كرفت	≤ ٠.٤ نيوتن/ملم٢	≤ ٠.٣ نيوتن/ملم٢	≥ ٠.٤كغم/م٢