

كيوبي لوكس فوندو

مقدمة عامة:

أساس أكريليكى (Styrene Acrylic Copolymer) ذو جودة عالية، خشن. سهل الاستخدام كأساس لبعض المواد الديكورية. وهو طلاء مضاد للعفن والفطريات والبكتيريا والفيروسات على الأسطح المطلية وفقاً للمواصفة اليابانية (JIS Z (2801) والمواصفة الصينية (HGT (3950).

مميزات خاصة:

- قوة التصاق ممتازة.
- قابل للتلوين.
- فترة جفاف مناسبة.
- الألوان ثابتة ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية.
- سهل التطبيق.
- سهل التنظيف.
- خالي من الروائح الكريهة، لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق.
- صديق للبيئة، غير سام وغير قابل للاشتعال.
- مضاد للفطريات والعفن والبكتيريا والفيروسات على الأسطح المطلية.

التركيب:

1. تحضير السطوح:

- يجب أن تكون السطوح خالية من الزيوت، الأوساخ أو أية شوائب أخرى.
- يجب معالجة التشققات وأية عيوب باستخدام كيوبي كراك.
- تحف السطوح حفاً جيداً وتزال الأغيرة.

2. التأسيس: للحصول على أفضل قوة التصاق ممكنة، يتم التأسيس باستخدام محلول "كيوبي بوند".

3. المعجنة: إذا كان السطح غير مستوي، أو هناك أية عيوب بالقصارة، تستخدم معجونة السلكي كوت قبل الطلاء بالأملشن.

4. الاستعمال:

- 1- يتم الطلاء باستخدام الفرشاة أو الرول.
- 2- حرك محتوى علبة الطلاء جيداً قبل الاستعمال.
- 3- اطلي عدد الوجوه المطلوب آخذاً بعين الاعتبار جفاف كل طبقة قبل طلي التالية.

- ملاحظة :** - لا يتم تخفيفه، فهو جاهز للاستعمال.
- لا تقم بعملية الطلاء إذا تددت درجة الحرارة دون 5 س.

التعبئة والتخزين:

- 1 كغم، 5 كغم في عبوات معدنية أو بلاستيكية.
- يجب أن تحفظ بعيداً عن الحرارة المباشرة، أو البرودة الشديدة، محكمة الإغلاق، في ظروف جافة، لمدة لا تزيد عن 12 شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

المعلومات الفنية:

اللون	أبيض
اللمعة:	مطفي (gm=2.5)
الرابط	Styrene Acrylic Copolymer
درجة القاعدية	9 - 8
الجفاف:	3-1 ساعة، حسب درجة الحرارة، حسب ASTM D 5895
سماكة الطبقة	50 ميكروميتر للطبقة الواحدة
فحص النعومة	50 مايكروميتر، حسب ISO 1542
نسبة المواد الصلبة	65 %
التغطية	3-4 م ² /كغ