

الطلاءات المائية صديقة البيئة



الطلاءات المائية صديقة البيئة

اليوم ، تمتاز العديد من الطلاءات الصديقة للبيئة بأنها طلاءات ذات أساس مائي . بالرغم من ذلك ، إلا أن الأساس المائي للطلاءات ليس كافياً لتكون هذه الطلاءات صديقة للبيئة ! فبعض الطلاءات المائية الموجودة في متناول المستهلك تحتوي على مواد عضوية متطايرة مثل المذيبات و المثبتات المضافة لغايات ضمان كفاءة تشكيل الفيلم . هذه المواد تتبخر أثناء عملية جفاف الطلاء ، و يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على جودة الهواء في الأماكن المغلقة .

إن الطلاءات الحديثة ذات الأساس المائي و التي تعتبر صديقة للبيئة ينبغي لها ان تكون المركبات العضوية المتطايرة الموجودة في مكوناتها منخفضة دون المساس بجودة هذه الطلاءات .

إنبعاثات المواد العضوية المتطايرة في الدهانات المائية

تعرف المركبات العضوية المتطايرة (**Volatile Organic Compounds, VOCs**) بأنها المركبات التي تكون درجة غليانها الأولية أقل أو تساوي ٢٥٠°س. و هناك نوع آخر من المركبات يعرف بإسم المركبات العضوية شبه المتطايرة (**Semi-Volatile Organic Compounds, SVOCs**) التي تتراوح درجة غليانها الأولية بين (٢٥٠ س - ٣٤٠ س) تقريباً . و تستخدم كل من هذه المركبات في العديد من التطبيقات الصناعية .

إن قياس تركيز المركبات العضوية المتطايرة و شبه المتطايرة لا ينعصر أثناء تطبيق الطلاءات على الجدران فقط ، ولكن بعد جفاف الطلاء و استخدام الغرفة من قبل المستهلك . لذلك فإنه ينبغي تجنب استخدام المركبات العضوية المتطايرة و شبه المتطايرة في الطلاءات لضمان نوعية هواء ممتازة في الأماكن المغلقة . لقد تم تطوير عدد من القوانين و المقاييس البيئية للحد من انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة و شبه المتطايرة تهدف الى تحسين جودة الهواء في الأماكن المغلقة بالنسبة لكل من العامل في الطلاءات و المستهلك النهائي .

القوانين و المقاييس الأوروبية التي تحدد نسبة المواد العضوية المتطايرة (VOC) في الطلاءات .

١. القوانين التي تحد من محتوى المركبات العضوية المتطايرة داخل العبوة قبل التطبيق على الجدار .
٢. القوانين التي تحد من انبعاث المركبات العضوية المتطايرة من فيلم الطلاء بعد التطبيق على الجدار .

يمكن قياس انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة (**VOC**) داخل عبوة الطلاء قبل التطبيق أو قياس هذه الانبعاثات في الهواء بعد تطبيق الطلاء على الجدار . إن انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة بعد تطبيق الطلاء تسجل انخفاضاً مع مرور الوقت ، ولكن حتى ٢٨ يوماً من بدء التطبيق فإن أثراً لهذه المركبات يمكن قياسه عند إجراء الفحص . لذلك فإن الطلاءات التي توفر نوعية هواء جيدة في الأماكن المغلقة بعد التطبيق تظهر انخفاضاً للانبعاثات (للمركبات العضوية و شبه العضوية) بعد ٣ أيام من التطبيق .

القوانين الالزامية

١. القانون الأوروبي الإلزامي **2004/42/CE** .
٢. القانون الفرنسي **2011/321** .

المقاييس الأوروبية الاختيارية

و من جهة أخرى فقد استحدثت مقاييس أوروبية تضبط انبعاثات المواد العضوية المتطايرة و شبه المتطايرة و ذلك لتوجيه المستهلكين النهائيين و العاملين في الطلاءات لإستخدام منتجات الصديقة للبيئة تعطي جودة هواء عالية داخل المنشأة او المنزل و من أشهر هذه المقاييس :

١. المواصفة الأوروبية **ECO LABEL** .
٢. المواصفة الأوروبية **BLUE ENGEL** .
٣. المواصفة الأوروبية **TUV LABEL** .

تنويه مهم


يتوجب في الطلاءات صديقة البيئة (الخالية من الإنبعاثات و المواد العضوية المتطايرة) ان تكون ذات جودة عالية من النواحي الرئيسية لمواصفات الطلاءات مثل : التغطية الجيدة ، و مقاومة الغسيل ، و فترة الجفاف الجيدة ، و الألوان الثابتة المقاومة للظروف الجوية .

إن بعض المقاييس الأوروبية مثل **TUV LABEL** تضمن محتوى منخفض من المركبات العضوية المتطايرة و شبه المتطايرة (**VOCs, SVOCs**) في الطلاء في داخل عبوة الطلاء و بعد التطبيق على الجدران ، و في الوقت نفسه تتميز الطلاءات التي تخضع له بالجودة العالية من حيث التغطية الممتازة و مقاومة الخدش ، الخ .

و الرسم التوضيحي التالي يبيّن القوانين الإلزامية و الاختيارية الأوروبية لإنبعاثات المواد العضوية المتطايرة


داخل العبوة

VOC(In-Can Test) -GC Measurements-




بعد التطبيق على الجدران

VOC(Emission Test) -Chamber Tests-



المقياس الأوروبي لفحص الانبعاثات (VOC)



TUV SUD Test Standard TM 07 (ISO 16000/9)

تنويه

تعلم شركة القدس لصناعة الدهانات, ذم هـ, عن تعليق ارتباطها مؤقتا بشركة (TUV SUD Industrie Service) بسبب تغيير مثير للجدل في التشريعات الاوروبية المتعلقة بمدى الانبعاثات العضوية المتطايرة من الطلاءات, ذلك ان المقياس القديم ("TUV SUD test standard TM 07 "Issue 06/09") كنا ولازلنا ملتزمين به طوعا و ملتزمين بكامل المخرجات الفنية للمواصفة القياسية الاوروبية (EN 13300), قد يعدل ليصبح ("TUV SUD test standard TM 07 "Issue 04/18") كمقياس جديد لكمية الانبعاثات العضوية من الطلاءات. و يشار هنا الى ان عدم مقدرتنا على المواكبة مرده عدم مقدرة الشركاء الموردون الأوروبيون على التغيير المرجو!

وذلك من تاريخ 1/1/2019

المقياس الأوروبي TUV LABEL :

المقاييس الأوروبية للطلاءات بعد التطبيق :

و هو مقياس أوروبي يحدد نسبة المواد العضوية المتطايرة في كل نوع من أنواع الطلاءات ، حيث تحدد نسبة المواد العضوية المتطايرة بحيث لا تزيد عن ٣٠٠ ميكروغرام / م^٣ بعد ٧٢ ساعة من التطبيق . كما انه يمنع وجود المعادن الثقيلة في الطلاءات المائية كالرصاص و الزئبق و الخارصين ، الخ .

المتطلبات الضرورية للحصول على الشهادة :

١. الخضوع لمقياس (EN 13300) في اختبار مقاومة الغسيل .
٢. الخضوع لمقياس (EN 13300) في اختبار التغطية .
٣. يمنع وجود المعادن الثقيلة في الطلاء .
٤. يجب ان يكون تركيز المواد العضوية المتطايرة داخل العلبة أقل من ٥,٠ غم/لتر .
٥. يجب ان يكون مستوى الانبعاثات من المواد العضوية المتطايرة بعد ٧٢ ساعة في غرفة الفحص أقل من ٣٠٠ ميكروغرام / م^٣.

منتجات دهانات القدس الحائزة على علامة الجودة الالمانية TUV SUD :

- كيبوبي فاين داخلي .
- يلو كان فاينل سلك داخلي .
- يلو كان إجشيل داخلي .
- يلو كان فاينل مات داخلي .
- و غيرها يجري أخضاعها تبعاً .


تنويه

تعلمن شركة القدس لصناعة الدهانات, ذم م , عن تعليق ارتباطها مؤقتا بشركة (TUV SUD Industrie Service) بسبب تغيير مثير للجدل في التشريعات الاوروبية المتعلقة بمدى الانبعاثات العضوية المتطايرة من الطلاءات, ذلك ان المقياس القديم ("TUV SUD test standard TM 07" Issue 06/09) كنا و لا زلنا ملتزمين به طوعا و ملتزمين بكامل المخرجات الفنية للمواصفة القياسية الاوروبية (EN 13300) , قد يعدل ليصبح ("TUV SUD test standard TM 07" Issue 04/18) كمقياس جديد لكمية الانبعاثات العضوية من الطلاءات. و يشار هنا الى ان عدم مقدرتنا على المواكبة مرده عدم مقدرة الشركاء الموردون الأوروبيون على التغيير المرجو!

وذلك من تاريخ 1/1/2019

تكنولوجيا تصنيع دهانات القدس

EcoSmart




Made with
VAE Technology
Low odor , low emission
and easy to use

تكنولوجيا Vinyl Acetate Ethylene المستخدمة في الطلاءات قليلة الانبعاثات

يبحث منتجو الطلاءات في تكنولوجيا روابط مستخدمة في صناعة الطلاءات توفر الخصائص البصرية و الميكانيكية الجيدة مثل التغطية و درجة اللصقية و مقاومة الخدش ، من دون استخدام مركبات عضوية متطايرة أو شبه متطايرة .

مواجهة التحديات في الاملاشبات الداخلية بدون استخدام العوامل المساعدة على الترابط



أهم الخصائص التي يتميز بها رابط الـ Vinyl Acetate Ethylene (VAE) :

١. إمكانية صناعة الطلاءات دون الحاجة للمذيبات و العوامل المساعدة على الترابط (المركبات العضوية المتطايرة و شبه المتطايرة) .
٢. يوفر تغطية جيدة و مقاومة ممتازة للخدش .
٣. تعتبر التكنولوجيا المفضلة و الموثوقة في صناعة الطلاءات الداخلية ذات الانبعاثات المنخفضة في أوروبا .
٤. قابليته لتلوين الطلاءات الخارجية و الحفاظ عليها .

ما تأثير الرابط (VAE) في صناعة الطلاءات ؟

•التغطية


•تأثير الماء كأداة مساعدة على الترابط (Hydroplastification effect) في تكنولوجيا VAE

و الرسوم البيانية التالية توضح الأثر الإيجابي للرابط VAE على التغطية و أداء الطلاءات الداخلية

التغطية :

الخصائص المميزة للرابط VAE توفر التغطية المثالية في طلاءات الاملشن التي تستخدم هذه التكنولوجيا ، و التي تتفوق تغطيتها على مثيلاتها من الطلاءات التي تستخدم رابط ستايرين أكريليك (Styrene Acrylics) .

التغطية في طلاءات الاملشن الداخلية باستخدام روابط مختلفة




تأثير الماء كأداة مساعدة على الترابط في تكنولوجيا VAE :

إن الخصائص الكيميائية التي يمتلكها الماء تؤثر بشكل كبير في عملية تصنيع رابط (VAE) ، حيث تمكنت تكنولوجيا (VAE) من ربط ادنى درجة حرارة لتشكيل فيلم الطلاء (Minimum Film Formation Temperature) (MFFT) مع أعلى درجة تحول حرارة مئوية يصبح عندها فيلم الطلاء صلبا (Glass Transition Temperatures) (Tg) ، و ذلك مقارنة بالمستحلبات الأكريلكية الأخرى مثل الستايرين أكريليك (Styrene Acrylics) .


و تقوم هذه الخاصية المميزة لمستحلبات الـ(VAE) على اساس خاصية (hydrophilic) ، مما يفسر لماذا تعتبر مستحلبات (VAE) المرجع الأوروبي للدهانات الداخلية في قياس مدى الانبعاثات المنخفضة .

Hydroplastification of VAE copolymers



إن طبيعة تكوين الستايرين أكريليك (Styrene Acrylics) القاسية تحتاج الى إضافة مذيبيات و عوامل مساعدة على الربط ، و ذلك للتقليل من درجة الحرارة الدنيا التي يتشكل عندها فيلم الطلاء . هذه الاضافات هي مواد عضوية متطايرة و شبه متطايرة تتبخر عند تطبيق الطلاء . أما طبيعة تكوين الرابط (VAE) فهي ليينة لا تحتاج الى إضافة تلك المذيبيات و العوامل المساعدة على الترابط ، حيث يتبخر الماء منفردا عند تطبيق الطلاء وصولا الى حالة تشكل صلابة الفيلم دون اطلاق انبعاثات مواد عضوية متطايرة كما في حالة استخدام (Styrene Acrylics) .

تأثير المذيبيات والعوامل المساعدة على الترابط على طلاءات الاملشن بعد التطبيق



الخلاصة

أداء ممتاز


- زمن جفاف ممتاز .
- لمعية عالية .
- مقاوم للخدش .
- ملائم لثبات الاصباغ .
- تغطية ممتازة .

انبعاثات اقل

- لا يوجد انبعاثات للمذيبيات المختلفة .
- التبخر يحدث للماء فقط .
- تلتزم بجميع المتطلبات و الشهادات البيئية .

انعدام الروائح

- نوعية هواء أفضل داخل المنزل او المكتب او غيره .
- إمكانية استخدام المنزل مباشرة بعد التطبيق .



EcoSmart

DIN EN 13300

المواصفة الأوروبية

الخاصة
بالطلاءات والورنيشات
الطلاءات ذات الأساس الهائي
وانظمة الطلاء الخاصة بالجدران والاسقف الداخلية
النسخة الانجليزية (DIN EN 13300: 2001 + AC: 2002)

نبذة عن المواصفة الأوروبية

EN 13300

تخضع مواصفات الطلاءات الداخلية المنتجة من قبل دهانات القدس لمطابقة المقياس الأوروبي **EN 13300** الخاصة بالطلاءات المائية و (الورنيشات). حيث يفحص أداء المنتج و يصنف بناءً عليه الى خمس مستويات (من ١-٥). ومن أهم هذه الفحوصات:

١. إختبار مقاومة الغسيل (الخدش) ISO 11998

يعتبر إختبار مقاومة الغسيل وسيلة لتحديد مقاومة التأكل من مواد الطلاء ، و كذلك اختباراً لأداء تكرار تنظيف أسطح الطلاء . يتم إعداد العينة علي بطاقة البلاستيك و بعد ٢٨ يوم من جفاف العينة يطبق اختبار الغسيل . تُوفّر شروط التكرار في هذا الاختبار ضماناً للتوافق و الأداء الممتاز بين كل من المنتجات المتوفرة بين يدي المستهلك و اختبارات ضبط الجودة لدى شركة القدس . و تصنف الطلاءات حسب المواصفة الأوروبية **EN 13300** عن طريق قياس كمية الطبقة المفقودة من الطلاء الجاف على لوح الإختبار .

٢. فحص التغطية

يطبق الطلاء على مساحة مرجعية ، و تحسب نسبة التباين Y_b/Y_w عند معدل انتشار محدد ، و تصنف الطلاءات حسب المواصفة الأوروبية **EN 13300** كما يلي :

EN 13300

	Wet scrub resistance	Opacity Y_b / Y_w
Class 1	< 5 μ m at 200 scrubs	≥ 99.5
Class 2	$\geq 5 \mu$ m and < 20 μ m at 200 scrubs	≥ 98 and < 99.5
Class 3	$\geq 20 \mu$ m and < 70 μ m at 200 scrubs	≥ 95 and < 98
Class 4	< 70 μ m at 40 scrubs	< 95

٣. فحص اللمعية ISO 2813

تصنيف لمعان الطلاءات يستند وفقاً لـ **EN 13300** على قيم اللمعية عند الزاوية (60 °) و (85 °) ، عند اختباره وفقاً لـ **ISO 2813** ، كما هو موضح في الجدول التالي :

Designation	Angle	Reflectance
Gloss	60°	≥ 60
Semi Gloss	60°	<60
	85°	≥ 10
Matt	85°	<10

٤. فحص التدرج الحبيبي

يجب ان يستند تصنيف نسيج الطلاء الى حجم الحبيبات المكونة له ، و يقسم الى الفئات التالية :

Fine	up to 100 μm , determined in accordance with EN 21524
Medium	up to 300 μm , determined in accordance with ISO 787-7 or EN ISO 787-18
Coarse	up to 1500 μm , determined in accordance with ISO 787-7 or EN ISO 787-18
Very coarse	above 1500 μm , determined in accordance with ISO 787-7 or EN ISO 787-18

منتجات القدس الخاضعة للمواصفة هي :



١. كيوبي فاين داخلي .
٢. يلو كان اجشل داخلي .
٣. يلو كان فاينل مات داخلي .
٤. يلو كان فاينل سلك داخلي .
٥. كيوبي ٣.٣ داخلي .
٦. كيوبي لوكس داخلي .

و ذلك حسب الجدول التالي :

EN13300	المنتج
Class 1	كيوبي فاين داخلي
Class 2	يلو كان فاينل مات داخلي
Class 1	يلو كان اجشل داخلي
Class 1	يلو كان فاينل سلك داخلي
Class 2	كيوبي ٣.٣ داخلي
Class 3	كيوبي لوكس داخلي



الرسم البياني التالي يُمثل الفرق في التطابق بين العينة المرجعية و العينة المراد قياسها .



و بناءً على هذه التقنية طورت دهانات القدس مراوح (مساطر) ألوان خاصة بها (القدس ١ : للألوان الداخلية ، و القدس ٢ : للألوان الخارجية) تحتوي على آلاف الألوان التي تناسب جميع الأذواق .

استخدام تكنولوجيا نظام التلوين الرقمي في قياس التغطية (التستير) :

حيث يتم احتساب قيم التعقيم و ذلك بقياس كل عينة (القياسية و العينة المراد قياسها) على خلفية بيضاء و اخرى سوداء ، و من هذه القياسات يتم احتساب قيمة رقمية تشير الى التستير وفقا لما يلي :

III/Obs	L*	a*	b*	DL*	Da*	Db*	DC*	DH	DE*	DE CMC	OPAC
				-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00			
				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
D65/10	67.20	43.59	7.83								0.00
TL 84/10	70.05	45.26	12.04								0.00
A / 10	72.87	43.52	18.63								0.00
D65/10	66.41	40.99	6.50	-0.79	-2.60	-1.33	-2.78	-0.88	3.02	1.32	97.17
TL 84/10	69.03	40.86	10.31	-1.03	-2.40	-1.73	-2.75	-1.09	3.13	1.37	96.46
A / 10	71.67	40.53	16.59	-1.20	-2.98	-2.04	-3.54	-0.73	3.81	1.57	95.99

فحص "الظروف الجوية المسرّعة"

تخضع الطلاءات و الألوان لفحص (الظروف الجوية المسرّعة) (Accelerated Weathering Tester) و ذلك للتأكد من اجتيازها للمواصفات والجودة المطلوبة ، حيث يحاكي هذا الفحص ظروف العوامل الجوية التي تتعرض لها الألوان و الطلاءات خلال مدة زمنية مستقبلية ، و ذلك استناداً إلى المواصفة القياسية الأمريكية ASTM D4587:2005 .


و تستند تقنية هذا الفحص على أساسين :

- المصابيح الفلورية الموجودة في جهاز Accelerated Weathering Tester لمحاكاة تأثير الموجة القصيرة من الأشعة فوق البنفسجية (UV) عند تعرض الألوان لها . حيث يعتبر ضوء الأشعة فوق البنفسجية المسؤول عن عملية التحلل الضوئي (كله تقريباً) للمواد التي تتعرض للهواء الطلق .
- عملية (التكثيف) (Water Condensation) في جهاز Accelerated Weathering Tester لمحاكاة واقع ظاهرة (الندى) عن طريق رفع درجة حرارة الماء بشكل كبير ، ثم التبريد السريع لها مما ينتج ظروف تكثف ماء .

لكي يجتاز الطلاء او اللون المواصفة ، يجب أن لا تظهر طبقة الطلاء أي تَبَثْر أو تكلس أو بهتان كبير في اللون ، أو أية مظاهر عدم انتظام في طبقة الطلاء الرقيقة بعد ٢٠٠ ساعة من الفحص في الجهاز .

تشمل أنواع الضرر التي تتعرض لها المواد :
تغير و/ أو بهتان اللون ، و/ أو فقدان اللامعة ، و/ أو تكسر فيلم الطلاء ، و/ أو تجزغ فيلم الطلاء ، و/ أو التقصف ، و/ أو فقدان قوة التماسك او الالتصاق ، و/ أو تأكسد طبقة الطلاء .

و الرسم البياني التالي مثالا يوضح العلاقة بين اللمعية و الزمن لأكثر من عينة أجريت عليها الفحص :



The degradation curve accelerated test