

كيوبي كونكريت فكس

مقدمة عامة :

معجونة اسمنتية مألثة (copolymer powder of vinyl acetate and ethylene) تستخدم داخليا وخارجيا لتصليح عيوب الخرسانة.

هذا المنتج يجتاز المواصفة الاوروربية, EN 998-1/EX, EN 998-1/EXS, EN 998-1/EXR,

EN 998-1/EXSR

مميزات خاصة :

1. خواص مرنة .
2. خواص مألثة .
3. يتمتع بقوة التصاق وتداخل عالية .
4. مقاومة للتقلص و مقاومة للتشققات .
5. صديق للبيئة ، غير سام وغير قابل للاشتعال .

مواصفات الاستعمال:

تحضير السطوح :

- يجب حف السطوح حفا جيدا لإزالة الاجسام العالقة والغبار .

الخلط :

1. وضع ماء نظيف في وعاء نظيف نسبياً .
2. إضافة كيوبي كونكريت مكس الى الماء بنسبة 3 كغم بودرة الى 1 لتر ماء .
3. قم بتحريك الخليط يدوياً مدة 30 ثانية خلطاً جيداً .
4. الخلط بخلط كهربائي(درل) خلطاً جيداً لمدة 3 دقائق متواصلة .

خطوات الاستعمال:

1. تعبئة التشققات من كيوبي كونكريت فكس بواسطة مشحاف وتترك لتجف .
2. يجب الاستمرار بتعبئة الشق حتى يستوي مع السطح .
3. يحف الزوائد فوق السطح حفا جيدا باستخدام ورق الحف .
4. طلاء طبقة املشن اساس .
5. تطبيق وجهين من معجونة كيوبي سلكي كوت .
6. طلاء وجهين املشن للتشطيب .

ملاحظة:

- لا تقم بالتطبيق عند تندي درجة الحرارة دون 7 س .
- يجب استخدام الخليط كاملا في نفس اليوم .

التعبئة والتخزين :

- ٢٠ كغم في كيس ورقي .
- يجب أن تحفظ بعيدا عن الحرارة المباشرة أو البرودة الشديدة ، محكمة الإغلاق ، في ظروف جافة لمدة لا تزيد عن ١٢ شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة

المواصفات الفنية :

اللون	أبيض
الحالة الفيزيائية	بودرة.
الرباط	Copolymer powder of vinyl acetate and ethylene.
المالى	أسمنت ،موالى جيدة التدرج.
الكثافة	١.٧
نسبة الماء	٣ كغم بودرة الى ١ لتر ماء.
السلامة	غير سام وغير قابل للاشتعال.

فحوصات المواصفة الأوروبية، EN 998-1/EX ,EN 998-1/EXS, EN998-1/EXR, EN998-1/EXSR

المواصفة		
الحد الأدنى والأعلى للمواصفة	قوة الضغط العامودي	قوة الالتصاق
كيوبي كونكريت فكس	٦.٠-٠.٤ نيوتن/ملم ^٢	٠.٥ نيوتن/ملم ^٢ ≤
	٦.٠-٠.٤ نيوتن/ملم ^٢	٠.٥ نيوتن/ملم ^٢ ≤